

# FICHA DE PRODUCTO



# SELLOMAC®

## poliuretano

### Masilla de poliuretano.

- ◆ elasticidad permanente
- ◆ No se encoge
- ◆ Curado sin burbujas de aire ocluido
- ◆ Se puede aplicar con pistola o espátula
- ◆ Se puede pintar con pintura elástica
- ◆ Aislamiento acústico entre tuberías y hormigón
- ◆ Posee elasticidad permanente

### Composición:

Sellante elástico de poliuretano de medio-módulo que cura por exposición a la humedad atmosférica

### Presentaciones:

Cartucho: 280ml  
Salchicha: 590ml

### Campo de aplicación.

Se utiliza para el sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes. Sellado y pegado de conductos de ventilación, canales, etc.  
Juntas de dilataciones en carreteras y obras viales

Códigos	Color	Formato
08010MAC003	Gris	 280ml
08010MAC010	Gris	 590ml

Colores referenciales

### Características Físico - Químicas:

Base	:	Poliuretano
Consistencia	:	Tixotrópica
Sistema de curado	:	Curado por humedad atmosférica
Densidad	:	1,20 - 1,25 kg/ml
Tiempo de formación de piel	:	30-60 minutos (23°C y 50% R.H.)
Velocidad de curado	:	Min. 2,5 mm/día (23°C y 50% R.H.)
Temperatura de aplicación	:	+5°C a +40°C
Rendimiento máximo	:	12 mt. lineales
Dureza Shore A	:	35 a 40 después de 28 días ( ASTM C661 )
Recuperación elástica	:	70% ( ISO 7389 )
VOC	:	< 74 g/l
Tiempo de almacenaje	:	24 meses en su envase original cerrado a temperatura entre 15 y 25°C



# FICHA DE PRODUCTO



## SELLOMAC<sup>®</sup>

### Preparación de la superficie:

Las superficies a unir deben estar firmes y limpias.

### Aplicación:

1. Aplique el sellante cuando la superficie esté entre 5°C a 40°C. Asegúrese que las superficies estén limpias, secas y libres de aceites, restos de sellantes anteriores o contaminantes sueltos.
2. Corte la punta de la boquilla al diámetro deseado. Enrosque la boquilla al tubo.
3. Ponga el producto en la pistola calafateadora y aplíquelo.  
Si es necesario alise de inmediato el producto aplicado.
4. Limpie derrames de inmediato con un paño y aguarrás (excepto en sustratos delicados )

### Recomendación:

Guardar en espacios aireados y secos bajo los 22°C. Se conserva en su envase original sin abrir por 24 meses

### Precauciones:

Producto inflamable. No exponer el envase al sol ni a temperaturas superiores a +50°C. No perforar ni incinerar el envase, aun cuando esté vacío No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes, Mantener una adecuada ventilación del recinto durante su aplicación y proceso de fraguado. Para su aplicación se recomienda usar guantes de goma. Mantener lejos del alcance de los niños.



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor