



SELLOMAC®

Silicona Neutra

Sellante de Silicona Neutra con fungicida, de uso general.

- ◆ Buena adherencia.
- ◆ Permite uniones flexibles, resistentes a golpes y vibraciones.
- ◆ Resistencia al envejecimiento.
- ◆ Resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.
- ◆ Rápido fraguado.

Composición:

Sellante a base de caucho de silicona con fragüe oxímico.

Presentaciones:

Tubo : 290 ml (variada gama de colores)

Campo de Aplicación

Recomendado para sellar, pegar, reparar, unir o aislar materiales diversos como aluminio, PVC, policarbonato, vidrio, cerámica, azulejos y madera. Para el sellado de ventanas y juntas semi-activas en general

Código	Color
07012MAC001	Transparente
07012MAC002	Blanco
07012MAC003	Negro
07012MAC009	Gris Light
07012MAC010	Antracita
07012MAC040	Tofee
07012MAC049	Titanio
07012MAC050	Marron
07012MAC051	Sapelli
07012MAC089	Legno


Colores referenciales

Características Físico - Químicas:

Aspecto	:	Pasta
Color	:	Variedad, según detalle
Densidad	:	1,36 (g/cm ³)
Dureza Shore A	:	25 (DIN53505)
Tiempo de formación de piel	:	7 min aprox. (20° C / 65% HR)
Tiempo de fraguado	:	14 a 17 h
Temperatura de aplicación	:	5° C a 40° C
Temperatura de operación	:	-60° C a 180° C
Recuperación elástica	:	120% (ISO 7389)
Máxima capacidad de mov.	:	+25%
Módulo de elasticidad 100%	:	(DIN53504) 0,35 N/mm.
Máxima fuerza de Tensión	:	(DIN53504) 1,60 N/mm.
Elongación de corte	:	(DIN 53504) 120%
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (23° C, 55% HR)



Datos de contacto
Distribuidor



SELLOMAC®

Preparación de la superficie:

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicación:

Aplicar Silicona neutra con pistola de calafateo.

Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón continuo.

Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación.

Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.



Recomendación:

Se recomienda realizar un test preliminar para probar la superficie a sellar.

Sólo si es diferente a las recomendadas y de mayor uso.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.

Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre 5° C y 50° C. No eliminar el producto por el alcantarillado.



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor

Datos de contacto
Distribuidor